

BAUTECH 5000

O PRODUTO

É uma argamassa bi-componente, tixotrópica, à base de cimento portland, modificada com resina termoplástica e aditivos que após curada, confere uma membrana flexível impermeabilizante, monolítica e contínua.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Na impermeabilização de varandas, pisos, banheiros, cozinhas, piscinas e caixas d'água.
- Também em estruturas enterradas ou apoiadas com a presença de lençol freático.
- Indicado para áreas comerciais ou residenciais.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Impermeabilizante flexível que forma uma membrana contínua.
- Pré-dosado, basta retirar da embalagem misturar os componentes e aplicar.
- Após curado, resiste as pressões hidrostáticas positivas e negativas.
- Total resistência à passagem ou confinamento de água potável.
- Liberação para uso em superfícies diversas em 48 horas, para reservatórios em 72 horas.
- Uso em áreas internas e confinadas.
- Alta resistência a fungos e bactérias.

PREPARO DO LOCAL

- Todo substrato deve estar estruturalmente sã, sólido, limpo e livre de qualquer substância que possa evitar ou reduzir a absorção.
- Remover toda graxa, produto de cura, tratamento de superfície, revestimento, óleo, etc.
- Rachaduras devem ser reparadas antes da aplicação. Recomendamos para tal, a linha BAUTECH FITA TRINCA.
- Para buracos e imperfeições maiores, utilize o BAUTECH RAPDEZ.

APLICAÇÃO

- Aplicar com pincel, trincha, rolo de textura acrílica ou desempenadeira metálica em três demãos. Para assegurar a qualidade se faz necessário o consumo mínimo de 3 kg/m².
- O tempo entre demãos é de 4 a 6 horas.
- Nas áreas de arestas, rodapés e cantos, indicamos o uso do BAUTECH FITA TRINCA.
- As interfaces de tubulações, ralos, registros e demais elementos metálicos ou de PVC, devem ser colmatados com o BAUTECH PU 1.
- Para aplicação posterior de revestimento cerâmico ou porcelanato, recomendamos o uso do BAUTECH ARGAMASSA ACIII.



EMBALAGEM	18 kg
DENSIDADE	2,00g/cm ³
COR	Branco e cinza
RENDIMENTO	6m ² / Embalagem
DEMÃOS	2 a 3 demãos
INTERVALO ENTRE AS DEMÃOS	4 a 6 horas
PH COMPONENTE A	8 a 9
PH COMPONENTE B	13
TEMPO EM ABERTO	Uma hora
LIBERAÇÃO PARA TESTE DE ESTANQUEIDADE	72 horas (3 dias)
LIBERAÇÃO PARA ASSENTAMENTO CERÂMICO	96 horas (4 dias)
VALIDADE	24 meses a partir da data de fabricação

• Agitar manualmente sobre agitação dos pedacos toda o po até obter uma consistência pastosa e homogênea.

PRECAUÇÕES

- Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso.
- Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade que não o condicionamento do produto.
- Armazenar a embalagem original em local seco, ventilado e longe de fontes de calor.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.
- Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente ventilado até a secagem.
- É recomendável o uso de EPI's (equipamento de proteção individual) como luvas, botas e óculos de proteção.
- Em caso de contato com pele e olhos, lave com água potável e corrente por 45 minutos. Se ingerido, não provoque vômito. Em ambos os casos, consulte imediatamente um médico e leve a embalagem.

GARANTIA

As informações aqui contidas são respaldadas por testes, análises e conhecimento técnico. Medidas de valores e resultados podem oscilar devido a particularidades de ambiente e/ou utilização do produto, que não são de responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.

LIMITAÇÕES

- Não aplique quando a temperatura da superfície estiver ou atingir nas próximas 24 horas, temperatura inferior a 10°C ou superior a 35°C.
- BAUTECH TOP 5000 não deve ser aplicado em áreas externas.
- Concreto ou a alvenaria deverá estar com resistência compatível (15 dias) ou com umidade do substrato inferior a 7%.
- O BAUTECH 5000 não possui resistência química.