

BAUTECH NIVELMIX AN 10

O PRODUTO

É uma argamassa autonivelante de secagem rápida, monocomponente, aditivada de polímeros o que dispensa o uso de primer ou ponte de aderência. Ideal para execução de grandes áreas com auxílio de maquinário apropriado.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Contrapiso com tempo de execução e liberação reduzidos;
- Indicado para prédios comerciais e residenciais pré-fabricados;
- Permite o posterior uso de qualquer revestimento residencial ou comercial, como carpetes, vinílicos, cerâmicas ou porcelanatos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fácil aplicação através de equipamento apropriado;
- Produto ensacado pronto para uso o que permite fácil controle de estoque;
- Para sua aplicação basta adicionar água limpa;
- Permite liberação para tráfego em apenas 10 horas;
- Espessura de trabalho acima de 10mm.

EMBALAGEM	25kg
FATOR ÁGUA	5,25 litros/embalagem
DENSIDADE	2.000kg/m ³
TEMPO DE TRABALHO	40 minutos
COR	Branco ou cinza
RENDIMENTO	20kg/cm de espessura/m ²
RESISTÊNCIA MECÂNICA (MPA)	5m ² /embalagem de 25kg/3mm de espessura
VALIDADE	24 meses a partir da data de fabricação

REPARO DO PRODUTO

- A Limpeza do substrato deve ser rigorosa com varreduras consecutivas ou uso de aspirador industrial. Esta prática tem como objetivo garantir a eliminação de todo e qualquer contaminante sólido, com areia, gesso ou material particulado fino. No caso de contaminantes como graxa, alimentos ou produtos oleosos, devem ser removidos por enxágue ou remoção do próprio substrato.
- O BAUTECH AN10 deve ser misturado com hélice e rotação acima de 1.000rpm com a adição de 5,25 litros de água limpa e agitado por 5 minutos.

APLICAÇÃO

- Por se tratar de produto desenvolvido para aplicação em grandes áreas deve ser misturado e lançado com maquinário de câmara dupla e fuso helicoidal com vazão nominal de 30 litros por minuto. Recomendamos o equipamento Supermix Eco ou equivalente técnico.
- Para aplicações pontuais o BAUTECH AN10 deve ser misturado com hélice e rotação acima de 1.000 rpm com a adição de 5,25 litros de água limpa e agitado por 5 minutos. Em seguida deve ser lançado na área desejada. O acabamento dá-se com lâmina alisadora.
- Em caso de dúvidas, verifique detalhes técnicos e de aplicação previamente com o Departamento Técnico da BAUTECH, via e-mail (sac@bautechbrasil.com.br) ou pelo telefone 0800-778-0807.

PRECAUÇÕES

- *Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso.*
- *Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade que não o condicionamento do produto.*
- *Armazenar a embalagem original em local seco, ventilado e longe de fontes de calor.*
- *Manter fora do alcance de crianças e animais.*
- *Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente ventilado até a secagem.*
- *É recomendável o uso de EPI's (equipamento de proteção individual) como luvas, botas e óculos de proteção.*
- *Em caso de contato com pele e olhos, lave com água potável e corrente por 45 minutos. Se ingerido, não provoque vômito. Em ambos os casos, consulte imediatamente um médico e leve a embalagem.*

GARANTIA

As informações aqui contidas são respaldadas por testes, análises e conhecimento técnico. Medidas de valores e resultados podem oscilar devido a particularidades de ambiente e/ou utilização do produto, que não são de responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.

LIMITAÇÕES

- *Não aplique quando a temperatura da base estiver ou atingir nas próximas 24 horas uma temperatura inferior a 5°C ou superior a 35°C.*