

BAUTECH NIVELMIX AN 7

O PRODUTO

É uma argamassa autonivelante de secagem rápida, pronta para uso, de fácil aplicação, à base de cimentos especiais, é ideal para regularizar e nivelar contrapisos de concreto e recobrir pisos de cerâmica e madeira.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Para nivelar e regularizar superfícies de concreto;
- Para cobrir pisos de cerâmica e madeira;
- Pisos com cobertura de NIVELMIX AN 7 podem receber acabamento como; pisos vinílicos, pintura epóxi e poliuretano 48 horas após a aplicação;

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fácil de aplicar, vertido ou bombeado;
- Alta fluidez busca seu próprio nível em minutos e produz uma superfície lisa e plana;
- Versatilidade, espessuras de 3 a 10mm;
- Endurecimento e secagem rápida, liberação para tráfego em 12 horas;
- Ótima aderência em pisos de cerâmica ou madeira;
- Instalação da maioria de revestimentos de pisos em 16 horas e pintura base epóxi.



EMBALAGEM	25kg
FATOR ÁGUA	6 litros/embalagem
DENSIDADE	1.800kg/m ³
INÍCIO DE PEGA (20°C)	15 minutos
COR	Branco e cinza
RENDIMENTO	5m ² /embalagem de 25kg/3mm de espessura
VALIDADE	24 meses a partir da data de fabricação

PREPARO DO PRODUTO

- Todo substrato deve estar seco, estruturalmente são, sólido, limpo e livre de qualquer substância que possa evitar ou reduzir a adesão;
 - Em todo substrato deve ser adequadamente aplicado primer para uma instalação de sucesso. O primer deverá ser aplicado com vassoura macia;
 - Substratos de concreto – usar BAUTECH PRIMER P5, diluído em 1 parte de água.
 - No caso de substratos externamente - absorventes ou porosos aplicar duas demãos. A primeira com BAUTECH PRIMER P5, diluído em 3 partes de água. Deixar secar de 1 a 3 horas e aplicar a segunda demão com o BAUTECH PRIMER P5 diluído em 1 parte de água;
 - Deixar secar, 3 a 24 horas, até formar uma camada clara e fina.
- Misturar 2 sacos de 25 Kg de BAUTECH NIVELMIX AN 7 em 12 litros de água;
 - Aos poucos adicione o produto à água e misture com auxílio de uma hélice misturadora, instalada em uma furadeira elétrica de ½. Misture completamente entre 2 a 3 minutos até alcançar uma consistência sem grumos.

APLICAÇÃO

- Verter ou bombear o BAUTECH NIVELMIX AN 7, e em seguida espalhar com um espalhador B5 regulável de cabo longo. Atingirá seu próprio nível durante os primeiros 10 minutos.
- Recomendamos por camada de até 10mm.

LIBERAÇÃO

- Para tráfego em 12 horas após o término da aplicação;
- Para qualquer tipo de pintura 48 horas após o término da aplicação.
- Em caso de dúvidas, verifique detalhes técnicos e de aplicação previamente com o Departamento Técnico da BAUTECH, via e-mail (sac@bautechbrasil.com.br) ou pelo telefone 0800-778-0807.

RESISTÊNCIAS À COMPRESSÃO

IDADE	12 HORAS	24 HORAS	7 DIAS	28 DIAS
AN 7 - BRANCO	15MPA	17MPA	25MPA	40MPA
NA 7 - CINZA	12MPA	15MPA	23MPA	37MPA

PRECAUÇÕES

- Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso.
- Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade que não o condicionamento do produto.
- Armazenar a embalagem original em local seco, ventilado e longe de fontes de calor.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.
- Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente ventilado até a secagem.
- É recomendável o uso de EPI's (equipamento de proteção individual) como luvas, botas e óculos de proteção.
- Em caso de contato com pele e olhos, lave com água potável e corrente por 45 minutos. Se ingerido, não provoque vômito. Em ambos os casos, consulte imediatamente um médico e leve a embalagem.

GARANTIA

As informações aqui contidas são respaldadas por testes, análises e conhecimento técnico. Medidas de valores e resultados podem oscilar devido a particularidades de ambiente e/ou utilização do produto, que não são de responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.

LIMITAÇÕES

- Não aplique quando a temperatura da base estiver ou atingir nas próximas 24 horas uma temperatura inferior a 5°C ou superior a 38°C.