

DESCRIÇÃO

Argamassa colante composta de combinações granulométricas, que possibilita o tempo exato de assentamento de granitos e mármore em pisos e paredes de áreas internas e externas.

COMPOSIÇÃO

Cimento Portland, calcário dolomítico, areia selecionada e aditivos especiais.

BASE PARA APLICAÇÃO

Emboço ou contrapiso sarrafeado ou desempenado, executado há mais de 14 dias. A base deve estar limpa, firme e livre de fissuras. Não pode haver pó, tinta, graxa ou qualquer substância que impeça a aderência da argamassa CONSTRUCOLA GRANITOS.

Importante: As temperaturas na área de trabalho.

Ar ambiente de +5°C até +40°C

Superfície da base de +5°C até +27°C

MISTURA

Em um recipiente limpo e sem furos, adicionar para 20 Kg de argamassa 4,0 litros de água podendo variar em $\pm 5\%$. Misturar até obter uma pasta homogênea e consistente. Observar que esta mistura deverá ser suficiente para trabalhar por um período de 2 horas. Deixar repousar por 10 minutos, remisturar e aplicar sobre a superfície a ser revestida. Nunca misturar parte da embalagem, sempre todo o conteúdo.

APLICAÇÃO

A argamassa CONSTRUCOLA GRANITOS deverá ser aplicada em aproximadamente 1m², sobre a base limpa, com o lado liso da desempenadeira de aço de 8x8x8mm, depois passar o lado dentado da mesma, inclinada a um ângulo de 60°, formando cordões paralelos com espessura de (5 + ou - 0,5mm). O excesso deverá ser retirado e misturado novamente ao restante do material no recipiente. Aplique uma camada de CONSTRUCOLA GRANITOS no verso das placas formando cordões. Aplicar as peças enquanto a argamassa estiver úmida, pressionando com as pontas dos dedos e batendo levemente com o martelo de borracha até o desaparecimento dos cordões. As peças deverão ficar totalmente impregnadas com Argamassa CONSTRUCOLA GRANITOS em seu verso. Deixar espaçamento entre as peças. Nos dias de muito calor ou vento, a base deverá ser umedecida antes da aplicação da argamassa.

RECOMENDAÇÕES

As peças a serem aplicadas devem estar secas, limpas, sem poeiras, películas ou resíduos que impeçam a aderência da argamassa. Observar a necessidade de juntas de movimentação. Cordões de argamassa ressecados deverão ser removidos e não poderão ser reutilizados, pois a reação química já se iniciou perdendo as propriedades de aderência. Deve-se colocar argamassa CONSTRUCOLA GRANITOS na base e no verso das peças. Na colocação de peças de grandes dimensões em paredes, sugere-se utilização de grampos. Somente após 72 horas da aplicação o pessoal da obra poderá transitar sobre o piso. Tráfego total após 14 dias. Após 72 horas rejunte as peças com rejuntamento Construcola. Proteja da chuva o revestimento recém aplicado em áreas externas. A argamassa CONSTRUCOLA GRANITOS não deve ser utilizada em churrasqueiras, lareiras, saunas, piscinas, frigoríficos, bases com pintura ou similares.

CUIDADOS

- Utilize luvas de borracha, máscara para evitar inalação de poeira e óculos de proteção durante a aplicação;
- Este é um produto à base de cimento Portland, alcalino ao contato com água;
- Evite contato com os olhos, pele e roupas durante o manuseio;
- Em caso de contato com os olhos ou a pele, lave imediatamente com água em abundância;
- Em caso de ingestão, não provoque o vômito e consulte o médico imediatamente;
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos.
- Consulte a FISPQ deste produto para mais esclarecimentos.

CONSUMO

Aproximadamente 6 Kg/m², podendo variar de acordo com a base ou tamanho da peça.

CORES

Cinza e branca.

ARMAZENAMENTO

O produto é fornecido em embalagem plástica de 20 kg valvulada. Armazenar em local coberto, fresco e seco, distantes no mínimo a 30 cm de paredes, sobre estrados e em pilhas de, no máximo, de 10 sacos de altura.

VALIDADE

8 meses após a data de fabricação impressa na embalagem, desde que o produto esteja lacrado e seguidas as condições adequadas de armazenamento.

FABRICAÇÃO

Unidade Seropédica - RJ

Estrada dos Bandeirantes, Nº 583, Piranema - Seropédica – RJ, CEP 23.898-893 - Tel.: (21) 2445-0062 / (21) 2445-0328
comercial.sr@construcola.com.br, comercial2.sr@construcola.com.br

Unidade Saquarema - RJ

Estr. Latino Melo, snº, RJ. 128 km 85 - Palmital - Saquarema - RJ, CEP: 28.993-000 - Tel: (21) 3413-5347
comercial.sa@construcola.com.br

Unidade Campos - RJ

Rodovia RJ 2016, s/nº, Saturnino Braga - Campos/Farol de São Tomé - Campos dos Goytacazes - RJ, CEP: 28.015-590

Unidade Guarapari - ES

Av. Valdir Vieira da Conceição, 100, Perocão - Guarapari - ES, CEP: 29.220-515 - Tel: (27) 3361-2833
comercial.gp@construcola.com.br



construcolaargamassas



@construcolaargamassa



www.construcola.com