



BOLETIM TÉCNICO VEDBEM PAREDE



CORAL MACTRA VEDBEM PAREDE é um impermeabilizante acrílico para paredes e fachadas com propriedade de cobrir microfissuras.

CARACTERÍSTICAS

- Membrana elástica
- Cobre microfissuras
- Sela
- Antimofo

EMBALAGENS

- 3,6kg
- 18kg
- 200kg

INDICAÇÕES DE USO

- Blocos de cimento e cerâmico.
- Tijolo e concreto aparente.
- Parede rebocada.
- Repintura.
- Selador impermeável.
- Não aplicar em materiais vitificados e não porosos.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Emulsão acrílica elastomérica, dióxido de titânio, cargas minerais e aditivos.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Sólidos/peso: 35 - 55 %
- Viscosidade: 90 - 110 KU
- Peso específico: 1,3 - 1,4 g/cm³
- pH: 8,0 - 9,5



PREPARO DA SUPERFÍCIE

IMPORTANTE: Toda a área a ser aplicada deverá estar limpa, seca, lixada, isenta de partículas soltas, fungos, algas, completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, etc., conforme NORMA ABNT NBR 13.245.

Reboco Novo:

1. Aguarde 30 dias para secagem e cura.

Reboco Fraco e Pintura Velha:

1. Lixe e elimine o pó com um pano úmido.
2. Aplique uma demão de Fundo Preparador de Paredes.

Superfícies Caiadas / Partículas Soltas:

1. Raspe e elimine as partículas soltas.
2. Aplique uma demão de Fundo Preparador de Paredes.

Mofo:

1. Misture água e água sanitária em partes iguais.
2. Lave bem a área com a ajuda de uma escova.
3. Espere seis horas e depois enxague com bastante água.
4. Espere que seque completamente para iniciar a aplicação do Vedbem Parede.

Repintura:

1. Lixe e elimine o pó com um pano úmido. Deixe secar.
2. Aplique uma demão de Fundo Preparador de Paredes.

Trincas:

1. Trate as trincas com Vedatrinca Selante da Coral Mactra.

Gordura ou Graxa:

1. Lave com detergente neutro, enxágue e deixe secar.

Parede com Umidade:

1. Consulte o departamento técnico da Coral Mactra para maiores esclarecimento.

PREPARO E APLICAÇÃO DO PRODUTO

1. Misture bem antes de aplicar.
2. Dilua a primeira demão com até 10% em água.
3. Aplique o VEDBEM PAREDE por igual evitando repasses e excessos.
4. Aplique mais 2 demãos sem diluir.
5. Respeite os intervalos entre demãos.

Ferramentas de Aplicação:

Pincel, trincha ou rolo de lã.

Rendimento*:

Balde de 18kg: até 225m²/demão

Galão de 3,6kg: até 45m²/demão

Precauções de Uso:

- O intervalo entre as demãos deve ser de 4 horas.
- Em locais com retoques de massa acrílica, retoques de textura ou tratamento de trincas, poderá ocorrer variação na cobertura devido à diferença de absorção.
- Evite retoques isolados e não aplique com tempo chuvoso.
- A perfeita cobertura da superfície é o que determinará a eficácia do produto.

*Rendimento máximo sobre massa e seguindo preparação de superfície.



BOLETIM TÉCNICO VEDBEM PAREDE



OUTRAS INFORMAÇÕES

Prazo de validade:

Conforme data de validade informada na embalagem.

Para qualquer outro tipo de informação, ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente e Consumidor SACC - 08000 11 77 11. Em caso de indisposição, procure auxílio médico imediatamente ou entre em contato com o CIATox - Centro de Informação e Assistência Toxicológica do Hospital das Clínicas, tel.: 0800-0148110 (24 horas). Se for necessário consultar um médico, tenha em mãos a embalagem ou o rótulo. A FDS - Ficha de Dados de Segurança - deste produto químico pode ser obtida no site www.coral.com.br.