

SUPERCAL

Cal hidratada comum
CHIII para argamassa
de assentamento e
revestimento



Não precisa descansar ou curtir.

Sua argamassa de assentamento e revestimento rende mais com Supercal.

Como usar a Supercal

Misture bem SUPERCAL CHIII com areia lavada e cimento de acordo com o traço indicado, adicionando água aos poucos. Uso imediato.

Composição

Hidróxido de Cálcio e Magnésio

Traços Recomendados (em Volume)

Aplicação	Cimento	15 kg			20 kg	
		SUPERCAL	Areia (lata 18L)		Areia (lata 18L)	
Assentamento de alvenaria, reboco (interno e externo)	½ saco	1 saco	7 latas		8 latas	
Emboço Interno/Externo	½ saco	1 saco	5 latas		6 latas	
Emboço Externo/Especial	1 saco	1 saco	9 latas		10 latas	

Alvenaria autoportante: consulte o Departamento Técnico da Ical

Dados técnicos do Produto

Aspecto: pó seco branco
Resíduos insolúveis - < 6%
Óxidos não-hidratados - 0%
Óxidos totais - > 90%
Anidrido Carbônico - < 10%

Dados técnicos da Argamassa

Traço 1:2:6
Módulo de elasticidade dinâmico: 1580 Mpa
Massa unitária da argamassa no estado fresco: 1,85 a 1,95 g/cm³;
Coeficiente de capilaridade: médio
Início de pega: 180 min*
Fim de pega: 260 min*
Resistência a compressão a 28 dias $\geq 4,5$ Mpa*
Resistência a aderência a tração 28 dias $> 0,30$ Mpa*

* Dados obtidos com o CP II E32



SISTEMA DA
QUALIDADE
ICAL

CUIDADOS

Em caso de contato com os olhos, lave-os imediatamente. Em caso de ingestão acidental, procure um médico. É indispensável o uso de luvas em qualquer que seja a argamassa.

Atenção: Cuidado com as calas adulteradas presentes no mercado. Elas trazem transtornos pois não cumprem as exigências da NBR 7175 e são fonte de problemas futuros em sua construção.

Detalhes importantes

Antes de aplicar SUPERCAL CHIII, umedeça a parede. E, para fazer acabamento, espere a massa puxar.

**Este produto atende
a NBR 7175**

Estocagem

Em local seco e protegido. As pilhas devem ser colocadas sobre estrados de madeira.

Empilhamento máximo

Sacos de 15 kg - 15 sacos
Sacos de 20 Kg - 10 sacos

**Embalagens: sacos de 15 Kg,
20Kg e a granel.**

Validade: 2 anos

Nada substitui a cal!