

TINTA ACRÍLICA PISO

Classificação: NBR 11702 da ABNT - Tipo 4.5.14

Descrição: Tinta Acrílica para pintura de pisos cimentados, internos e externos. Tem ótimo desempenho ao tráfego de pessoas e carros, além de resistir a intempéries desde que a superfície esteja corretamente preparada.

Indicação: Indicada para calçadas, quadras poliesportivas, demarcação de garagens residenciais, pisos comerciais, áreas de recreação e etc.

Características:

Acabamento: Fosco

Cor: Diversas cores disponíveis.

Viscosidade: 90 -105 KU.

Peso Específico: 1,33– 1,38 g/cm³

pH: 8,5 - 9,5

Sólidos/Volume: 27- 38 %

Sólido/peso: 39- 51 %

VOC (compostos orgânicos voláteis): 12- 35 g/L

Informações técnicas:

Composição: Resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, surfactantes, coalescente, espessantes associativos, microbicidas não metálicos, outros aditivos e água.

Dados de aplicação:

Diluyente: Água potável.

Diluição: De 10 à 20% de água para trincha ou rolo de espuma,

Pistola: 20 à 30%.

Rendimento Acabado:

Até 23 m² - Galão 3,6 L

Até 115 m² - Lata 18 L

(Dependendo da absorção e preparo da superfície a ser pintada, estes valores poderão ser alterados)

SKANDIA INDÚSTRIA DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA

Av. Almeida Garret, s/n, quadra 12, lote 51,
Chácara Rio-Petrópolis, Duque de Caxias, RJ, Cep 25.231-160
T.: 21 2391-9000 www.kolimar.com.br



Nº de Demãos: Três demãos.

Secagem: Ao toque: 1 h

Entre demãos: 4 h

Final: 12 h

Tráfego de pessoas: 48 h

Tráfego de veículos: 72 h

OBS: A secagem pode variar conforme camada, diluição e clima.

Ferramentas: Rolo de lã ou espuma trincha ou pistola

Contraindicações: Evitar pinturas em dias chuvosos com ventos fortes e umidade relativa do ar superior a 90% ou com temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C.

Preparo de superfície: (Norma ABNT NBR 13245)

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de poeira, gordura ou graxa, sabão, mofo, ferrugem, brilho e restos de pintura velha. Antes de iniciar a pintura, observe as orientações abaixo:

Cimento rugoso, Concreto, e Fibrocimento Novos: Aguardar secagem e cura completa por 28 dias.

Superfície com Mofo: lavar com uma mistura com água sanitária em partes iguais. Aplicar sobre a superfície e deixar agir por 30 minutos. Em seguida enxaguar com água limpa. Se necessário, repita a operação. Aguarde secagem completa antes de iniciar a pintura.

Cimento fraco e desagregado: obrigatoriamente raspar e/ou lixar a superfície e aplique Fundo Preparador.

Cimento Liso queimado: preparar solução de ácido muriático sendo: 2 partes de água e 1 parte de ácido muriático. Aplicar sobre a superfície e deixar agir por 30 minutos. Em seguida enxaguar com água limpa. Se necessário, repita a operação. Aguarde secagem completa antes de iniciar a pintura.

Tempo de prateleira: 18 meses, se estocado em local ventilado e coberto.

Embalagem: 3,6L e 18L

SKANDIA INDÚSTRIA DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA

Av. Almeida Garret, s/n, quadra 12, lote 51,
Chácara Rio-Petrópolis, Duque de Caxias, RJ, Cep 25.231-160
T.: 21 2391-9000 www.kolimar.com.br



Recomendações: Produto não inflamável de baixa toxicidade manter longe do alcance de crianças e animais, manter a embalagem fechada, a mesma não deve ser incinerada ou reutilizada; durante o manuseio usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas, mantendo o ambiente bem ventilado, não ingerir e evitar a inalação dos vapores, no caso de contato com a pele e olhos, lavá-los com água corrente em abundância, caso ocorra irritação da pele, olhos, vias respiratórias ou ingestão, não provocar vômito, procurar auxílio médico informando o tipo de produto, em caso de derramamento, evitar que o produto entre em contato com a rede de esgoto e águas fluviais.

SKANDIA INDÚSTRIA DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA

Av. Almeida Garret, s/n, quadra 12, lote 51,
Chácara Rio-Petrópolis, Duque de Caxias, RJ, Cep 25.231-160
T.: 21 2391-9000 www.kolimar.com.br

