



Estrada Bento Pestana, 966 – Baldeador
– Niterói – RJ CEP: 24.140-150



(21) 2626-1403 – 2626-1312 / 2626-1162



contato@tecryl.com.br –
www.tecryl.com.br



FICHA TECNICA DO PRODUTO – TECRYL FIX

DESCRIÇÃO

O TECRYL FIX é um adesivo concentrado à base de copolímeros de acetato de vinila, compatível com cimento portland, de alto poder de pega utilizado na mistura de massas para chapisco, argamassa e gesso em geral.

Quando misturados à cimentícios cria uma coesão implacável na formação da liga “antes e pós” proporcionando maior resistência, durabilidade e trabalhabilidade.

Tem como suas qualidades um maior poder de coesão das massas, redução nas fissuras, evita o esfarelamento, aumenta a resistência, elimina as perdas de massas, redução da exsudação e etc.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

É indicado para misturar em massas de emboço, chapisco, concreto, estucamento, fachadas, arrimo, rejuntamento, gesso e etc.

Apresentação

BALDE DE 18L

GALÃO DE 3.6L

Cor

Branca

EPI'S

Para sua segurança, é necessário utilizar os seguintes equipamentos de proteção individual: capacete, óculos, avental de pvc e luvas.

J.L BUENO IND E COM DE IMPERMEABILIZANTES LTDA.

Estrada Bento Pestana, 966 – Baldeador – Niterói – RJ CEP: 24.140-150



(21) 2626-1403 – 2626-1312 / 2626-1162



contato@tecryl.com.br – www.tecryl.com.br



PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

As superfícies deverão estar limpas, porosas, isentas de trincas, partículas soltas e qualquer outra substância que possa interferir na aderência da argamassa ao substrato. No chapisco, a superfície deve ser previamente umedecida, atendendo a norma 11.905. Superfícies muito lisas devem ser lavadas, escovadas e, em alguns casos, apicoadas para melhor aderência do chapisco.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Mistura:

Coloque em um recipiente limpo a proporção de 2 pra 1, sendo assim, a cada 2 litros de água, 1 litro do TECRYL FIX. No recipiente, adicione o adesivo TECRYL FIX na água e misture bem. Em seguida despeje a solução de TECRYL FIX com água na argamassa. Com auxílio de ferramentas, misture mecanicamente para obter uma argamassa perfeita.

Aplicação:

Com uma colher, aplique o chapisco diretamente sobre a superfície preenchendo todo local desejado. Se necessário, aplique o processo por mais vezes antes da secagem.

Misturar o TECRYL FIX e dissolve-lo na água de amassamento nos seguintes traçados por volume:

DESCRIÇÃO	CIMENTO 50KG	AREIA	TECRYL FIX	ÁGUA
Massa para chapisco	1	3	1L	2L
Massa para concreto de alicerces, estucamento e ponte de aderência para concreto velho/novo	1	3	1L	2L
Piscina, Subsolo, Contra pisos, Fachadas, Massa de Reboco de Muros	1	3	1L	2L
Rejuntamento			1L	2L
Gesso			1L	2L

J.L BUENO IND E COM DE IMPERMEABILIZANTES LTDA.

Estrada Bento Pestana, 966 – Baldeador – Niterói – RJ CEP: 24.140-150



(21) 2626-1403 – 2626-1312 / 2626-1162



contato@tecryl.com.br – www.tecryl.com.br



CONSUMO APROPRIADO PARA ESPESSURA ATÉ 1cm

- Chapisco tradicional: 260 a 350mL/m²
- Argamassa: 400 a 500 mL/m²

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

- Usar sempre cimento portland novo e sem pelotas. A areia deve ser média lavada e peneirada.
- Não é tóxico e não apresenta nenhum tipo de irritação ou alergia aos aplicadores. No caso de atingir os olhos, lavar com água corrente e procurar um oftalmologista. Vale ressaltar que todos os produtos mesmo sem apresentar toxicidade, deve ser aplicado com seus epi's indicados para pintura e conforme a ABNT NBR.
- Se possível, contratar um profissional especializado para aplicação.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Densidade: 1,00g/cm³

Aspecto Líquido

Ph: 6,0 – 8,0

VALIDADE

Guardar em local seco, abrigado e ventilado até 24 meses após a data de fabricação.

Assistência Técnica

A J.L Bueno Ind. Com. de Impermeabilizantes Ltda. fabricante do produto, mantém em sua unidade de produção e áreas de representações, assessoria técnica para quaisquer eventuais orientações adicionais sobre sua linha de produtos. O usuário deverá seguir as orientações descritas acima e manter sempre o cupom fiscal de compra.

A J.L Bueno Ind. Com. de Impermeabilizantes Ltda, garante a qualidade dos produtos contra defeitos de fabricação. Não assumimos a responsabilidade pelo desempenho da obra, uma vez que não temos controle direto sobre as condições de aplicação. De acordo com o código civil, 618 da lei 10.406/02, a garantia da aplicação é dada pelo prestador de serviço.

J.L BUENO IND E COM DE IMPERMEABILIZANTES LTDA.

Estrada Bento Pestana, 966 – Baldeador – Niterói – RJ CEP: 24.140-150



(21) 2626-1403 – 2626-1312 / 2626-1162



contato@tecryl.com.br – www.tecryl.com.br